

ANTIDERRAPANTE

CÓDIGO DO PRODUTO: 1lt - 000628 | 5lt - 000636

FINALIDADE

O Antiderrapante da Bellinzoni à base de água, desenvolvido e projetado especificamente para aumentar a aderência da superfície de pisos de cerâmica, porcelanato e pedras em geral, eliminando problemas relacionados à superfície escorregadia. Antiderrapante da Bellinzoni é um produto único, pois atua diretamente na superfície do material sobre o qual é aplicado, gerando microerosões invisíveis a olho nu que favorecerem a evacuação da água, aumentando a aderência da superfície do piso e reduzindo o escorregamento. Sua aplicação é fácil e não requer manutenção periódica. Respeitando as indicações e os prazos previstos para a correta aplicação, o Antiderrapante não altera a tonalidade do material tratado. Pode ser aplicado em áreas internas ou externas. Não pode ser aplicado em mármore. Características e Vantagens: Confere excelente propriedade antiderrapante à superfície. Aplicação fácil e rápida. Não cria filme ou deixa resíduos. Tratamento duradouro. Não requer manutenção periódica.



SUPERFÍCIES DE APLICAÇÃO

- CERÂMICAS
- PORCELANATOS
- PEDRAS EM GERAL



INSTRUÇÕES DE USO

A superfície do material deve estar bem limpa e totalmente seca, livre de poeiras, resinas, ceras ou umidade. Aplique o Antiderrapante durante as horas mais frescas do dia. Não aplique o Antiderrapante sob a luz direta do Sol. Proteja as superfícies adjacentes nas quais o produto não deve ser aplicado. Em vista da ampla variedade de materiais sobre os quais pode ser necessário fazer um tratamento antiderrapante, que diferem em composição, resistência e dureza, a fim de obter um resultado ótimo do ponto de vista antiderrapante, é necessário realizar um teste preliminar destinado a identificar o tempo de contato mais adequado entre a superfície e o Antiderrapante. Faça o teste em uma pequena área reservada da superfície. Geralmente, os intervalos de tempo mais adequados podem ser resumidos da seguinte forma: Cerâmicas e porcelanatos, entre 10 a 40 minutos; Quartzos, entre 30 a 60 minutos; Granitos: entre 60 a 90 minutos. Os tempos indicados são resultado de nossa experiência técnica e operacional mais ampla, no entanto, eles devem ser considerados meramente indicativos e devem ser usados como ponto de referência para ensaio preliminar a ser realizado na superfície. O efeito antiderrapante obtido no teste preliminar deve ser avaliado após o enxague abundante da superfície com água limpa no final da aplicação do produto para impedir que qualquer resíduo fique sobre o material. A avaliação do resultado obtido deve ser realizada seguindo estas simples mas, fundamentais indicações: realize a avaliação em condições de piso molhado: avalie manualmente esfregando os dedos da mão na superfície exercendo uma pressão importante, a fim de simular o peso de uma pessoa caminhando; compare a superfície tratada com uma não tratada para melhor perceber os diferentes graus de aderência alcançado. O produto deve ser usado puro sem diluição. Aplique o produto com um rolo formando uma camada espessa e uniforme que cubra toda a superfície a ser tratada. Deixe agir durante o tempo necessário e identificado no teste preliminar. Durante este período é importante que a superfície do piso permaneça sempre uniformemente molhada e coberta com o produto. Portanto, se for necessário, redistribua o produto reaplicando uma quantidade adicional nas áreas mais secas. A presença de áreas sem o produto durante a fase de tratamento pode resultar numa aparência final e um grau de deslizamento não uniforme. Após o tempo de ação do produto, proceda à remoção dos excessos com pano e imediatamente enxague muito bem e abundantemente o piso com água limpa.